



EUROPOLIS čelična žica hladno valjana

Proizvodnja i mehaničke karakteristike

U *Europolis - Novoj Fabrici* proizvodi se čelična žica ($\varnothing 4 - \varnothing 12$) vrhunskog kvaliteta.

Postupkom hladnog valjanja prerađuje se toplo valjana žica čije karakteristike moraju da zadovoljavaju propisani standard **SRPS C.B0.501**.

Proizvedena hladno valjana čelična žica je po dimenzijama, mehaničkim karakteristikama i izgledom površine u potpunosti usklađena sa propisanim standardom **SRPS C.B6.013**.

Oznaka žice	Konvencionalni napon tečenja $R_{p0,2}$	Zatezna čvrstoća R_m	Relativno izduženje $A_{11,3}$	Savijanje	
	N/mm ²	N/mm ²	%	mm	[°]
500/560	min. 500	min. 560	min. 6	4 d*	180°

*d - nazivni prečnik žice

Asortiman



U odnosu na izvedbu, u *Europolis - Novoj Fabrici* izrađuju se dva tipa hladno valjane čelične žice:

GLATKA
Oznaka EŽG 500/560,
prečnika $\varnothing 4 - \varnothing 12$ (mm)



Sekvence u proizvodnji hladno valjane GLATKE čelične žice

OREBRENA
Oznaka EŽR 500/560,
prečnika $\varnothing 4 - \varnothing 12$ (mm)

Sekvence u proizvodnji hladno valjane OREBRENE čelične žice

Primena

Ovako dobijena hladno valjana čelična žica koristi se za izradu zavarenih armaturnih mreža, rešetkastih armaturnih nosača kao i za namene koje zadovoljavaju raznovrsne potrebe u građevinarstvu.

Kvalitet i naručivanje



Visok kvalitet hladno valjane čelične žice proizvedene u *Europolis - Novoj Fabrici* potvrđuje i obavezni atest koji se izdaje zajedno sa proizvodom.

Hladno valjana žica se isporučuje povezana čeličnom trakom u koturove mase do 2000 kg.

Kod naručivanja treba navesti : TIP x d

- tip žice – tip EŽG ili tip EŽR
- d – nazivni prečnik
- masu kotura u kg – max. do 2000 kg
- ukupnu količinu u kg

